

Pecora P-75

Imprimador

Hoja de especificación



1. USOS BÁSICOS

- Para mejorar la adhesión de selladores Pecora de uretano y silicón en sustratos porosos como concreto, tabique, piedra caliza, etc.
- Para prevenir el deterioro de superficies porosas de mampostería que son débiles y propensas a desmoronarse.

2. FABRICANTE

Pecora Corporation
165 Wambold Road
Harleysville, PA 19438
Teléfono: 215-723-6051
800-523-6688
Fax: 215-721-0286
Sitio de Internet: www.pecora.com

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pecora P-75 Primer es un imprimador de poliisocianato, de un solo componente, color ámbar claro.

4. INSTALACIÓN

Preparación: Pecora P-75 puede aplicarse tal como está con brocha o rodillo. El imprimador P-75 deberá aplicarse dentro de los límites de la junta. No permita que el imprimador salpique fuera de la junta, ya que podría ocurrir una ligera decoloración de la superficie adyacente. Se recomienda que las superficies expuestas se enmascaren antes de aplicar el imprimador. Si el área adyacente a la junta se contamina con P-75, éste deberá quitarse de inmediato con xileno.

Aplicación: Es esencial que las superficies estén limpias, secas y libres de toda sustancia contaminante antes de la aplicación. El concreto o la argamasa frescos deben curarse y secarse perfectamente antes de la aplicación de Pecora P-75.

Cuando se vuelvan a sellar superficies anteriormente selladas con base de aceite u otras masillas, deberá quitarse cualquier rastro del material viejo. Si la mampostería ha absorbido el aceite, podría ser necesario aplicar aspersión con arena o refinar las juntas. Las brochas, paños y solventes que se utilicen para limpiar deberán estar libres de aceite y grasa.

Tiempo de secado: Aproximadamente 1 hora a 70°F (23.9°C). Se debe dejar secar completamente el imprimador Pecora P-75 antes de aplicar el sellador. Si se deja secar por más de 8 horas, será

EMBALAJE

- lata de metal de 30 onzas fluidas (887 ml)
- cubeta de metal de 5 galones (19 L)

necesaria una reimprimación. P-75 es un material que se activa con la humedad. Permita tiempos de secado más largos cuando los niveles de humedad se encuentren por debajo de 50%.

Precauciones: Inflamable. Manténgalo alejado del calor, chispas y flamas. Utilícelo sólo en áreas bien ventiladas. PUEDE FORMAR MEZCLAS INFLAMABLES O EXPLOSIVAS DE VAPOR Y AIRE DURANTE SU USO. PUEDE PROVOCAR IRRITACIÓN DE OJOS, PIEL O VÍAS RESPIRATORIAS O REACCIONES ALÉRGICAS. No respire las emanaciones, polvos, vapores ni niebla. Mantenga cerrado el contenedor cuando no lo utilice. ES DAÑINO SI SE INHALA O ABSORBE POR LA PIEL. Su inhalación provoca dolores de cabeza, mareos u otros efectos en el sistema nervioso central. Puede provocar daños en riñones o hígado. CONTIENE MATERIAL QUE PUEDE AFECTAR DE MANERA ADVERSA AL FETO EN DESARROLLO. Utilícelo con la ventilación adecuada o use un respirador apropiado aprobado por NIOSH. Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Utilice los guantes adecuados resistentes a los productos químicos. Lávese muy bien después de manejar el producto. PELIGRO: ES DAÑINO O FATAL SI SE INGIERE. EL CONTACTO REPETIDO PUEDE INCREMENTAR LA SUSCEPTIBILIDAD A ESTOS EFECTOS SIN PRESENTAR SÍNTOMAS.

**ESTE MATERIAL ES INFLAMABLE,
¡MANTÉNGASE ALEJADO DE LAS
CHISPAS Y DEL FUEGO!**

**SOLAMENTE PARA USO PROFESIONAL.
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE
LOS NIÑOS**

ÍNDICES DE COBERTURA:

Tamaño de la junta	Pies lineales por galón
1/4" x 1/4" (6.4 mm x 6.4 mm)	2400 (731.5 m)
3/8" x 3/8" (9.5 mm x 9.5 mm)	1800 (548.6 m)
1/2" x 1/2" (1.3 cm x 1.3 cm)	1200 (365.8 m)

Limitaciones de envío:

- Clasificación DOT: Inflamable

5. DISPONIBILIDAD Y COSTO

Los selladores Pecora están disponibles en nuestras plantas y bodegas, o los comercializan los distribuidores en las ciudades más importantes. Para obtener el nombre y número de teléfono de su representante más cercano, llame a alguna de nuestras ubicaciones que se mencionan a continuación o visite nuestro sitio de internet www.pecora.com.

6. GARANTÍA

Pecora Corporation garantiza que sus productos se encuentran libres de defectos. De conformidad con esta garantía, proporcionaremos, sin cargo, materiales de repuesto, o reembolsaremos el precio de compra, de cualquier producto que se compruebe que está defectuoso cuando se instale de acuerdo con nuestras recomendaciones publicadas y en aplicaciones que consideremos adecuadas para este producto. Esta garantía reemplaza cualquier otra garantía, expresa o implícita y en ningún caso Pecora será responsable por daños incidentales o emergentes.

7. SERVICIOS TÉCNICOS

Los representantes locales de Pecora están disponibles para ayudarlo a seleccionar un producto adecuado y para proveer instrucciones de aplicación en el sitio o llevar a cabo inspecciones en el sitio de trabajo. Para obtener más información y ayuda, comuníquese con nuestro departamento de Servicios Técnicos al 1-800-523-6688.

8. SISTEMAS DE ARCHIVO

- Archivo de Catálogo de Sweet: www.sweets.com
- Construcción en general
 - 07100 Impermeabilizantes
 - 07920 Selladores
- Ingeniería Civil
 - 07100 Impermeabilizantes

PROPIEDADES FÍSICAS TÍPICAS

Propiedad de la prueba	Valor	Procedimiento de prueba
Viscosidad (centipoises)	5	ASTM D2196
Color	Ámbar claro; casi incoloro en películas delgadas	Pecora
Sólidos (%)	30	ASTM D4209
Lbs./Gal.	8.3	
Punto de inflamación (°F,T.C.C.)	51	ASTM D56
Estabilidad en el envase	12 meses a 80°F (26.7°C) en contenedores perfectamente cerrados	
Limpieza	Puede limpiarse con xileno cuando se haya aplicado recientemente	
VOC (g/L)	<775	ASTM D3960

www.pecora.com



G E N T E • P R O D U C T O S • D E S E M P E Ñ O