

Pecora Synthacalk® P-53+

Imprimador

Hoja de especificación



1. USOS BÁSICOS

- Para ayudar a prevenir el deterioro de superficies porosas de mampostería.
- Para mejorar la adhesión de sellador Pecora Synthacalk® GC-2+ en las superficies más porosas y las superficies no porosas.

2. FABRICANTE

Pecora Corporation
165 Wambold Road
Harleysville, PA 19438

Teléfono: 215-723-6051

800-523-6688

Fax: 215-721-0286

Sitio de Internet: www.pecora.com

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pecora Synthacalk® P-53+ Primer es un imprimador sintético de color claro, fácil de usar, con base de hule diseñado para usarse con el sellador Pecora Synthacalk® GC-2+. Seca rápidamente, lo cual permite que operaciones de calafateado o sellado puedan realizarse en aproximadamente una hora.

EMBALAJE

- Lata de metal de 30 onzas fluidas (887 ml)

4. INSTALACIÓN

Preparación: Es esencial que las superficies estén limpias, secas y libres de toda sustancia contaminante antes de la aplicación. El concreto o la argamasa frescos deben curarse y secarse perfectamente antes de la aplicación de Pecora Synthacalk® P-53+ Primer.

Cuando se vuelvan a sellar superficies anteriormente selladas con base de aceite u otras masillas, deberá quitarse cualquier rastro del material viejo. Si el aceite ha sido absorbido por la mampostería, podría ser necesario aplicar aspersión de arena o refinar las juntas. Las brochas, trapos y solventes usados para limpiar deberán estar libres de aceite y grasa.

Aplicación: Synthacalk® P-53+ Primer puede aplicarse con brocha o rodillo, directamente como está. Deberá aplicarse dentro de los límites de la junta. No permita que el imprimador salpique fuera de la junta, ya que una ligera decoloración de la superficie adyacente podría ocurrir. Se recomienda que las superficies expuestas se enmascarillen antes de aplicar el imprimador.

Si el área adyacente a la junta se contamina con Synthacalk® P-53+ Primer, éste deberá quitarse de inmediato con xileno o tolueno.

Tiempo de secado: Aproximadamente una (1) hora. Pecora Synthacalk® P-53+ Primer deberá dejarse secar completamente antes de la aplicación del sellador Synthacalk® GC-2+. Si se deja secar por más de ocho (8) horas, será necesaria la reimprimación.

Precauciones: Pecora Synthacalk® P-53+ Primer es inflamable y contiene solventes aromáticos; evite la inhalación y el contacto prolongado con la piel. Consulte las Hojas de Datos de Seguridad del Material

**SOLAMENTE PARA USO PROFESIONAL.
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

ÍNDICES DE COBERTURA:

| Profundidad de la junta | Pies lineales por 30 onzas (ambos lados de la junta) |
|-------------------------|--|
| 1/4" (6,4 mm) | 300 |
| 3/8" (9,5 mm) | 225 |
| 1/2" (1,27 cm) | 150 |

Limitaciones de envío:

- Clasificación DOT: Inflamable

5. DISPONIBILIDAD Y COSTO

Los productos Pecora son comercializados por distribuidores de todo el país. Para obtener el nombre y número de teléfono de su representante más próximo, llame al número que se muestra a continuación o visite nuestro sitio de Internet en www.pecora.com.

6. GARANTÍA

Pecora Corporation garantiza que sus productos se encuentran libres de defectos. Bajo esta garantía, proporcionaremos, sin cargo, materiales de repuesto, o reembolsaremos el precio de compra, de cualquier producto que se compruebe defectuoso cuando se use estrictamente de acuerdo con nuestras recomendaciones publicadas y en aplicaciones que consideremos adecuadas para este producto. La determinación de elegibilidad para esta garantía, o la opción de un recurso disponible bajo esta garantía, quedará bajo nuestro absoluto criterio y cualquier decisión que tome Pecora Corporation se considerará definitiva. Esta garantía reemplaza cualquier otra garantía, expresa o implícita, incluyendo, aunque sin limitarse a ello, garantía de comercialización o idoneidad para un propósito en particular, y en ningún caso Pecora será responsable por daños que no sean aquellos especificados en esta garantía, incluyendo, aunque sin limitarse a ello, daños incidentales o emergentes.

7. SERVICIOS TÉCNICOS

Los representantes locales de Pecora están disponibles para ayudarlo a seleccionar un producto adecuado y para proveer instrucciones de aplicación en el sitio o llevar a cabo inspecciones en el sitio de trabajo. Para obtener mayor información y asistencia, por favor llame a nuestro Departamento de Servicio Técnico al 1-800-523-6688.

8. SISTEMAS DE ARCHIVO

- Archivo de Catálogo de Sweet: www.sweets.com
- Construcción en general
 - 07100 Impermeabilizantes
 - 07920 Selladores
- Ingeniería Civil
 - 07100 Impermeabilizantes

PROPIEDADES FÍSICAS TÍPICAS

| Propiedad de la prueba | Valor |
|--------------------------------|---|
| Color | Ámbar claro; casi incoloro en una película delgada |
| Peso por galón (lbs./gal.) | 8,9 |
| Gravedad específica | 1,068 |
| Material no volátil (%) | 20-25 |
| Punto de inflamación (°F (°C)) | 45° (7°) |
| Contenedor Setflash cerrado | |
| Estabilidad en el envase | Un año sin mezclar en contenedores perfectamente sellados |
| Limpieza | Tolueno/alcohol, proporción 1:1 |



G E N T E • P R O D U C T O S • D E S E M P E Ñ O

www.pecora.com