

Pecora P-100

Imprimador

Hoja de especificación



1. USO BÁSICO

• Para mejorar la adhesión de Selladores de Uretano y Silicón Pecora en sustratos porosos y no porosos.

2. FABRICANTE

Pecora Corporation
165 Wambold Road
Harleysville, PA 19438
Teléfono: 215-723-6051
800-523-6688
Fax: 215-721-0286
Sitio web: www.pecora.com

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pecora P-100 Primer es una solución diluida de materiales reactivos en solvente. Siendo un material que se seca con el aire, el P-100 Primer se utiliza para promover la adhesión de ciertos selladores y recubrimientos a una variedad de materiales de construcción como triplay, mampostería, metal y algunos plásticos.

EMBALAJE

- Lata de metal de 30 onzas fluidas (887 ml)

4. INSTALACIÓN

Preparación: Para obtener mejores resultados, deben seguirse los siguientes pasos cuando se use el P-100 Primer:

- Limpie muy bien todas las superficies de polvo, suciedad, brea, aceites y otras sustancias de desecho. Elimine el óxido de superficies de metal y el sarro por medio de abrasión o un cepillo de alambre. Las superficies de mampostería deberán también limpiarse con un cepillo de alambre y aire comprimido para quitar el polvo.
- Limpie perfectamente y desengrase todas las superficies con un solvente de tipo industrial como nafta o alcoholes minerales con un trapo limpio, libre de aceites.

Aplicación: Aplique el P-100 Primer en superficies limpias y secas, por baño, con una brocha o mediante rocío. Un índice de cobertura de alrededor de 400 pies cuadrados (37,2 metros cuadrados) por galón se recomienda en sustratos rugosos o porosos. En las superficies lisas de metales o plásticos, es posible una cobertura de 800 pies cuadrados (74,4 m cuadrados).

Tiempo de secado: Permita que el imprimador se seque hasta que todo el solvente se evapore. Esto tarda entre 30 segundos y 15 minutos, dependiendo de la temperatura y las condiciones de humedad. Aplique el sellador o recubrimiento como se indica.

Precauciones: Inflamable. Manténgalo alejado del calor, chispas y flamas. Utilícelo sólo en áreas bien ventiladas. PUEDE FORMAR MEZCLAS AIRE DURANTE SU USO. PUEDE PROVOCAR IRRITACIÓN DE OJOS, PIEL OVÍAS RESPIRATORIAS O REACCIONES ALÉRGICAS. No respire las emanaciones, polvos, vapores ni niebla. Mantenga cerrado el contenedor cuando no lo utilice. ES DAÑINO SI SE INHALA O ABSORBE POR LA PIEL. Su inhalación provoca dolores de cabeza, mareos u otros efectos en el sistema nervioso central. Puede provocar daños en riñones o hígado. CONTIENE MATERIAL QUE PUEDE AFECTAR DE MANERA ADVERSA AL FETO EN DESARROLLO. Utilícelo con la ventilación adecuada o use un respirador apropiado aprobado por NIOSH. Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Utilice los guantes adecuados resistentes a los productos químicos. Lávese muy bien después de manejar el producto. PELIGRO: ES DANINO O FATAL SI SE INGIERE. EL CONTACTO REPETIDO PUEDE INCREMENTAR LA SUSCEPTIBILIDAD A ESTOS EFECTOS SIN PRESENTAR SÍNTOMAS.

**ESTE MATERIAL ES INFLAMABLE,
¡MANTÉNGASE ALEJADO DE
CHISPAS Y FUEGO!
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE
DE LOS NIÑOS.**

Almacenamiento y Vida de Anaquel:

Cuando se guarda en sus contenedores originales a o por debajo de los 77°F (25°C), Pecora P-100 Primer tiene una vida de anaquel de 12 meses a partir de la fecha de envío.

Limitaciones de envío:

- Clasificación DOT: Inflamable

5. DISPONIBILIDAD Y COSTO

Los productos Pecora son comercializados por distribuidores de todo el país. Para obtener el nombre y número de teléfono de su representante más próximo, llame al número que se muestra en continuación o visite nuestro sitio web en www.pecora.com.

6. GARANTÍA

Pecora Corporation garantiza que sus productos se encuentran libres de defectos. Bajo esta garantía, proporcionaremos, sin cargo, materiales de repuesto, o reembolsaremos el precio de compra, de cualquier producto que se compruebe defectuoso cuando se use estrictamente de acuerdo con nuestras recomendaciones publicadas y en aplicaciones que consideremos adecuadas para este producto. La determinación de elegibilidad para esta garantía, o la opción de un recurso disponible bajo esta garantía, quedará bajo nuestro absoluto criterio y cualquier decisión que tome Pecora Corporation se considerará definitiva. Esta garantía reemplaza cualquier otra garantía, expresa o implícita, incluyendo, aunque sin limitarse a ello, garantía de comercialización o idoneidad para un propósito en particular; y en ningún caso Pecora será responsable por daños que no sean aquellos especificados en esta garantía, incluyendo, aunque sin limitarse a ello, daños incidentales o emergentes.

7. SERVICIOS TÉCNICOS

Los representantes locales de Pecora están disponibles para ayudarlo a seleccionar un producto adecuado y para proveer instrucciones de aplicación en el sitio o llevar a cabo inspecciones en el sitio de trabajo. Para obtener mayor información y asistencia, por favor llame a nuestro Departamento de Servicio Técnico al 1-800-523-6688.

8. SISTEMAS DE ARCHIVO

- Archivo de Catálogo de Sweet: www.sweets.com
- Construcción en general
 - 07100 Impermeabilizantes
 - 07920 Selladores
- Ingeniería Civil
 - 07100 Impermeabilizantes

PROPIEDADES FÍSICAS TÍPICAS

Propiedad de la prueba	Valor	Procedimiento de prueba
Color:	Claro	
Gravedad específica a 77°F (25°C)	0,93	
Viscosidad a 77°F (25°C)	10 cps	ASTM D2196
Contenido no volátil después de 6 horas a 115°F (46°C)	10,6%	
Punto de inflamación (°F / °C)	38 / 3	ASTM D56
Tipo	Materiales no reactivos en el solvente	
Limpieza	Alcoholes minerales	
VOC g/L	861	ASTM D3960



G E N T E • P R O D U C T O S • D E S E M P E Ñ O

www.pecora.com