

# Pecora

# Pecora-Deck™ 806

## Hoja de datos de especificaciones

Capa superior



### 1. USOS BÁSICOS

806 es parte de un sistema de múltiples capas diseñado para proteger superficies de desgaste, de concreto o contrachapado, de la abrasión por el tráfico vehicular y peatonal.

### 2. FABRICANTE

Pecora Corporation  
165 Wambold Road  
Harleysville, PA 19438  
Teléfono: 215-723-6051  
800-523-6688  
Fax: 215-721-0286  
Sitio web: www.pecora.com

### 3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La capa superior Pecora 806 es un revestimiento de poliuretano en una parte que al curarse forma una membrana flexible, resistente, impermeable y continua. Este revestimiento está formulado especialmente para actuar como una capa superior resistente a los rayos UV para superficies de desgaste, para aplicarse sobre las capas base e intermedias Pecora-Deck.

#### Ventajas:

- Adherencia sin sellador a capas base o intermedias curadas apropiadamente.
- Elimina la migración de humedad al ofrecer un contacto continuo al 100%.
- Resistente a la expansión y contracción de sustratos.

#### Mejor desempeño:

- Las capas base o intermedias deben estar firmes pero pegajosas. Si la capa anterior se

ha curado durante un período de tiempo largo, podría ser necesario volver a hacerla viscosa, o podría requerirse el uso de sellador interlaminar Pecora P-801. Contacte a Servicios Técnicos de Pecora si tiene alguna duda sobre las condiciones de aplicación.

- No aplique si la temperatura está por debajo de 40°F o si se prevé lluvia inminente en las 8 horas siguientes a la aplicación.
- Pecora 806 se cura más rápido cuando se aplica en clima cálido y en condiciones de alta humedad, y más lento en temperaturas frías y condiciones de baja humedad.
- Debe usarse una hoja de polietileno como material de cobertura antes de volver a sellar la tapa en un contenedor utilizado parcialmente.

#### EMPAQUE

- Cubetas de 5 galones (18.9 l)

#### COLOR

- Gris beige, Dorado desierto, Gris piedra, Dorado Arizona, Gris colonial

### 4. DATOS TÉCNICOS

Estándares aplicables:  
Pecora-Deck™ 806 cumple con ASTM C-957.

### 5. INSTALACIÓN

Aplicación: Las instrucciones de aplicación para cada tipo de uso están disponibles con Servicios Técnicos de Pecora o en [www.pecora.com](http://www.pecora.com).

Limpieza: Elimine el revestimiento húmedo de las herramientas y equipos con alcoholes minerales. Elimine el material seco raspándolo, lijándolo, etc. (Precaución: Los alcoholes minerales son inflamables y tóxicos. Siga las precauciones del fabricante).

Vida útil en almacenamiento: 12 meses a partir de la fecha de fabricación cuando se almacena en los contenedores originales sin abrir a temperaturas inferiores a 80°F (27°C).

#### TASAS DE COBERTURA – PIES CUADRADOS POR GALÓN

Peatonal	Peatonal de uso rudo	Vehicular
100	100	100

#### PROPIEDADES FÍSICAS TÍPICAS

Propiedad de prueba	Valor	Procedimiento de prueba
Contenido de sólidos (% por peso)	75±5	ASTM C1353
Dureza Shore A	90±5	ASTM D2240
Resistencia a la tensión	3200±500 psi	ASTM D412
Elongación	250%	ASTM D412
Resistencia al desgarre	350 lb/in	ASTM D1004
Resistencia a la abrasión	<70	ASTM D501
Flexibilidad a bajas temperaturas	-65°F	ASTM D522
COV	<250	ASTM D3960
Permeabilidad al agua (gr/hr/ft²)	0.00028	ASTM D1653

**Precauciones:** Use con ventilación adecuada, o utilice un respirador apropiado aprobado por NIOSH. El contacto con revestimientos sin curar o con vapores generados durante el curado puede causar irritación del tracto respiratorio. El contacto con la piel o los ojos puede causar irritación o reacciones alérgicas. Evite el contacto y lávese abundantemente después de manejarlo. Puede causar daño si es ingerido. Consulte la Hoja de Datos de Seguridad del Material (por sus siglas en inglés, "MSDS") para más información. En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con agua limpia durante al menos 15 minutos con los párpados abiertos. Busque atención médica. Lave la piel con abundante agua y jabón. Si se desarrolla y persiste una irritación, busque atención médica. En caso de inhalación, saque a la persona al aire fresco. Si existe dificultad para respirar, busque atención médica de inmediato. En caso de ingestión, no induzca el vómito. Si la persona está consciente, administre 2 vasos de agua. Busque atención médica.

**SÓLO PARA USO PROFESIONAL.  
MANTEGA FUERA DEL  
ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

## 6. DISPONIBILIDAD Y COSTO

Los productos Pecora están disponibles con distribuidores de todo el país. Para obtener el nombre y número de teléfono de su representante más cercano, llame al número que aparece abajo o visite nuestro sitio web en [www.pecora.com](http://www.pecora.com).

## 7. GARANTÍA

Pecora Corporation garantiza que sus productos están libres de defectos. Bajo esta garantía, le proporcionaremos, sin costo, materiales de reemplazo, o bien le reembolsaremos el precio de compra, para cualquier producto que resulte defectuoso al usarlo en estricto cumplimiento con nuestras recomendaciones publicadas y en aplicaciones consideradas por nosotros como apropiadas para este producto. La determinación de elegibilidad para esta garantía, o la decisión de las reparaciones disponibles bajo esta garantía, serán hechas a nuestra sola discreción, y cualquier decisión tomada por Pecora Corporation será definitiva. Esta garantía sustituye a cualquier otra garantía, explícita o implícita, incluyendo pero no limitada a una garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito específico, y en ningún caso Pecora será responsable de daños distintos a los expresamente expresados en esta garantía, incluyendo, pero no limitados a, daños incidentales o consecuenciales.

## 8. SERVICIOS TÉCNICOS

Representantes locales de Pecora están disponibles para ayudarle a seleccionar un producto apropiado y para ofrecerle instrucciones de aplicación en sitio, o para realizar inspecciones del lugar de trabajo. Para más información y asistencia, por favor llame a nuestro departamento de Servicio Técnico al 215-723-6051 ó 800-523-6688.



Miami-Dade County  
Aprobado por control de productos  
NOA No. 12-0308.27



PRI Construction Materials  
Technologies, LLC  
6412 Badger Drive  
Tampa, FL 33610