

USOS BÁSICOS

- El acelerador Deck-855 de Pecora reducirá el tiempo que lleva el curado de los revestimientos para terrazas de un componente que se curan con humedad, cuando la temperatura esté entre 40 °F y 70 °F (4 °C y 21 °C).

FABRICANTE

Pecora Corporation

165 Wambold Road
Harleysville, PA 19438
Teléfono: 215-723-6051
800-523-6688
Fax: 215-721-0286
Sitio web: www.pecora.com

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El acelerador Deck 855 de Pecora se diseñó para acelerar el curado de las capas base Deck 802, intermedia Deck 804 y final Deck 806 de Pecora. Este producto funciona especialmente en temperaturas que van de 40 a 70 °F (de 4 a 21 °C), cuando la velocidad de curado puede ser muy lenta. El tiempo de curado de los uretanos que se curan con humedad está sumamente relacionado con la temperatura y la humedad. Debajo de los 40 °F (4 °C), el tiempo de curado puede ser muy largo, incluso con el uso del acelerador Deck 855 de Pecora. Asegúrese de que cada capa cure como una membrana de caucho firme pero pegajosa antes de aplicar la capa siguiente.

Limitaciones:

Debido a la corta duración después de preparar la mezcla, el acelerador 855 no se debe usar en proyectos pequeños donde el revestimiento no pueda aplicarse al sustrato inmediatamente después de prepararlo.

INSTALACIÓN

Uso: Agregue todo el contenido de una lata de 1 pinta (0.48 l) a una cubeta de cinco galones (18.9 l) de revestimiento base 802. Agregue todo el contenido de una lata de 1 cuarto de galón (0.94 l) a una cubeta de cinco galones (18.9 l) del revestimiento intermedio 804 o del revestimiento

final 806. Mezcle cuidadosamente durante 3 minutos con un taladro a velocidad media o baja y un mezclador profesional tipo Jiffy. Mantenga la paleta sumergida para evitar que ingrese aire a la mezcla. Aplicar, inmediatamente después de mezclar, en superficies de hormigón o madera contrachapada preparadas correctamente. Al agregar el acelerador 855, la duración de la mezcla se reducirá considerablemente, como se indica en la tabla más abajo.

Precauciones: Use el producto con la ventilación adecuada o use un respirador apropiado aprobado por el Instituto Nacional para la Salud y la Seguridad Ocupacional (NIOSH). El contacto con la piel o los ojos puede causar irritación o reacción alérgica. Evite el contacto y lávese bien después de manipular el producto. Puede ser dañino si se ingiere. Consulte la ficha de datos de seguridad (SDS) para obtener más información. En caso de que este producto ingrese a los ojos, abra los ojos de la víctima y enjuáguelos suavemente con agua corriente. Use la fuerza necesaria para abrir los párpados. Haga que la víctima mire para arriba. Enjuáguelos como mínimo 20 minutos. No deje de lavarlos con agua. Busque atención médica. Si el producto toca la piel, comience su purificación de inmediato con agua corriente. Enjuáguelos como mínimo 20 minutos. No deje de lavarlos con agua. Sáquese la ropa expuesta o contaminada con cuidado para que no toque sus ojos. La víctima debe buscar atención médica cuanto antes.

Periodo de almacenamiento: 12 meses a partir de la fecha de fabricación cuando se conserve a 80 °F (27 °C) o menos.

SOLAMENTE PARA USO PROFESIONAL.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE
DE LOS NIÑOS.

DISPONIBILIDAD Y PRECIO

Los productos de Pecora están disponibles a través de distribuidores en todo el país. Para obtener el nombre y el número de teléfono de su representante más cercano, llame al número de abajo o visite nuestra página web en www.pecora.com.

EMPAQUE

- Lata de 1 pinta (0.48 l) para uso en el revestimiento base Deck 802 de Pecora
- Lata de 1 cuarto de galón (0.95 l) para uso en la capa intermedia Deck 804 y la final 806 de Pecora

GARANTÍA

Pecora Corporation garantiza que sus productos están libres de defectos. Conforme a esta garantía, sin costo alguno, proporcionaremos materiales de reemplazo o reembolsaremos el precio de compra de cualquier producto que resulte defectuoso cuando se use estrictamente de acuerdo con nuestras recomendaciones publicadas y en las aplicaciones que consideramos adecuadas para este producto. La determinación de elegibilidad para esta garantía o la opción de reparación disponible conforme a esta garantía se realizarán a nuestro exclusivo criterio, y cualquier decisión tomada por Pecora Corporation será definitiva. Esta garantía sustituye a cualquier otra garantía, expresa o implícita, incluidas, entre otras, una garantía de comercialización o adecuación para un fin determinado, y en ningún caso Pecora será responsable de los daños que no se mencionen expresamente en esta garantía, incluidos, entre otros, daños incidentales o consecuentes.

MANTENIMIENTO

No corresponde.

SERVICIOS TÉCNICOS

Los representantes de Pecora están a su disposición para ayudarlo a seleccionar un producto apropiado y proporcionarle instrucciones de aplicación en el lugar. Para obtener más información y ayuda, llame a nuestro departamento de Servicio Técnico al 800-523-6688.

SISTEMAS DE REGISTRO

<http://www.4specs.com>
07 10 00 Impermeabilizante
07 92 00 Selladores de juntas
07 18 00 Revestimientos para tráfico

Tiempo para aplicar la segunda capa y de curado del acelerador Deck 855 de Pecora

Componentes del revestimiento para tráfico Deck 800 de Pecora	DURACIÓN DESPUÉS DE MEZCLAR				TIEMPO PARA APLICAR LA SEGUNDA CAPA				TIEMPO FINAL DE CURADO (Abierto al tráfico)			
	Sin el acelerador 855 (horas)		Con el acelerador 855 (minutos)		Sin el acelerador 855 (horas)		Con el acelerador 855 (horas)		Sin el acelerador 855 (horas)		Con el acelerador 855 (horas)	
	A 40 °F	A 75 °F	A 40 °F	A 75 °F	A 40 °F	A 75 °F	A 40 °F	A 75 °F	A 40 °F	A 75 °F	A 40 °F	A 75 °F
Base 802	n/a	>3	90-120	45	>96	16-24	4-5	2	n/a	n/a	n/a	n/a
Intermedio 804	n/a	>3	30-40	20-30	>72	16-24	2.0-2.5	1	n/a	n/a	n/a	n/a
Final 806	n/a	>3	150-180	60	>144	16-24	12-18	4-5	> 144	48-72	36-48	16-24

Debido a que los selladores arquitectónicos Pecora se aplican a diversos sustratos en diversas condiciones ambientales y situaciones de construcción, se recomienda realizar pruebas de sustrato antes de la aplicación.