

USOS BÁSICOS

- Como un imprimador para sellar sustratos de concreto o de madera contrachapada y para garantizar la adherencia al aplicar la línea de revestimiento para terrazas Deck 800 de Pecora.

FABRICANTE

Pecora Corporation

165 Wambold Road
Harleysville, PA 19438
Teléfono: 215-723-6051
800-523-6688
Fax: 215-721-0286
Sitio web: www.pecora.com

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El imprimador P-808 es un imprimador permeable de poliamida epoxi de dos componentes. Se debe usar para sellar sustratos de concreto o madera contrachapada para garantizar la adherencia al aplicar la línea de revestimiento para terrazas Deck 800 de Pecora. Para aplicaciones que necesiten un imprimador bajo en COV, se recomienda usar P-801-VOC o P-808-WB de Pecora.

INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN

P-808 está envasado y mezclado en una proporción de material 1:1 (COMPONENTE A: COMPONENTE B). Agregue todo el COMPONENTE A al COMPONENTE B y mezcle suavemente. Después de mezclar, deje el producto 30 minutos en reposo. Este tiempo, llamado tiempo de inducción, es fundamental y se debe cumplir.

PRECAUCIONES

Úselo con la ventilación adecuada y evite inhalar el vapor. En espacios cerrados, use un aparato de respiración aprobado, ropa protectora y protección ocular. Evite el contacto con la piel. Evite la ingestión.

DISPONIBILIDAD Y PRECIO

Los productos de Pecora están disponibles a través de distribuidores en todo el país. Para obtener el nombre y el número de teléfono de su representante más cercano, llame al número de abajo o visite nuestra página web en www.pecora.com.

GARANTÍA

Pecora Corporation garantiza que sus productos están libres de defectos. Conforme a esta garantía, sin costo alguno, proporcionaremos materiales de reemplazo o reembolsaremos el precio de compra de cualquier producto que resulte defectuoso cuando se use estrictamente de acuerdo con nuestras recomendaciones publicadas y en las aplicaciones que consideramos adecuadas para este producto. La determinación de elegibilidad para esta garantía o la opción de reparación disponible conforme a esta garantía se realizarán a nuestro exclusivo criterio, y cualquier decisión tomada por Pecora Corporation será definitiva. Esta garantía sustituye a cualquier otra garantía, expresa o implícita, incluidas, entre otras, una garantía de comercialización o adecuación para un fin determinado, y en ningún caso Pecora será responsable de los daños que no se mencionen expresamente en esta garantía, incluidos, entre otros, daños incidentales o consecuentes.

SERVICIOS TÉCNICOS

Los representantes de Pecora están disponibles para ayudarlo a seleccionar un producto apropiado y proporcionarle instrucciones de aplicación en el lugar o para realizar inspecciones en el lugar de trabajo. Para obtener ayuda adicional, llame a nuestro departamento de Servicio Técnico al 800-523-6688.

EMPAQUE

- Kit de 4 galones compuesto por una (1) cubeta de 2 galones del COMPONENTE A y una (1) cubeta de 2 galones del COMPONENTE B.
- Kit de 10 galones compuesto por una (1) cubeta de 5 galones del COMPONENTE A y una (1) cubeta de 5 galones del COMPONENTE B.

SISTEMAS DE REGISTRO

- Designación MasterFormat del CSI: -07 18 00 Revestimientos para tráfico

PROPIEDADES FÍSICAS TÍPICAS

Propiedades	Resultados
Proporción de la mezcla (A:B por volumen)	1:1
Duración después de mezclar a 75 °F, 50 % de HR (horas)	16
Contenido de sólidos (%)	25
Viscosidad (mezcla) (cps)	15
Punto de combustión (mezcla) a 50 % de HR (°F)	55
Tiempo sin secado a 75 °F (24 °C), 50 % de HR (min)	60
Cobertura aproximada (ft ² /galón [m ² /l])	300 [7.4]
COV g/l	335 (activo)