

Pecora-Deck 804

Capa intermedia



ESPECIFICACIONES
FICHA DE DATOS

USOS BÁSICO

- 804 es parte de un sistema multicapa diseñado para proteger las superficies de desgaste de concreto y madera contrachapada de la exposición al tráfico de vehículos y peatones.

FABRICANTE

Pecora Corporation

165 Wambold Road
Harleysville, PA 19438
Teléfono: 215-723-6051
800-523-6688

Fax: 215-721-0286

Sitio web: www.pecora.com

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La Capa intermedia Pecora 804 es un recubrimiento de poliuretano de un componente que cura para formar una membrana impermeabilizante flexible, resistente y sin uniones. Este recubrimiento está especialmente formulado como una capa de transición muy resistente entre las capas base y superior en los sistemas de recubrimiento para terrazas vehiculares Pecora-Deck serie 800. La fórmula de Pecora 804 está aprobado para su uso en regiones donde se requieren productos con un contenido de COV inferior a 100 g/l.

Ventajas:

- Bajo contenido de COV
- Fácil aplicación y sin mezcla de agente de curado.
- Adhesión sin pintura base a una capa base debidamente curada.
- Elimina la humedad migratoria al brindar un contacto 100% sin uniones.
- Resistente a la expansión y contracción del sustrato.

El mejor rendimiento:

- La capa base debe quedar firme pero pegajosa. Si la capa anterior se ha curado durante un período prolongado, es posible que sea necesario refrescar la superficie con xileno o utilizar la pintura base interlaminar Pecora P-801-VOC. Póngase en contacto con el Servicio Técnico de Pecora si existen dudas sobre las condiciones de aplicación.

- No aplique si la temperatura es inferior a 40 °F o si lloverá inminentemente en menos de 8 horas después de la aplicación.
- La serie Pecora 804 se cura más rápido cuando se aplica durante climas cálidos y condiciones de alta humedad, y más lento durante temperaturas frías y condiciones de baja humedad.
- Se debe utilizar una lámina de polietileno como material de cobertura antes de volver a sellar la tapa de un recipiente parcialmente usado.

DATOS TÉCNICOS

Normas aplicables: Pecora-Deck 804 cumple con la norma ASTM C957.

INSTALACIÓN

Consulte los productos relacionados:

Los siguientes productos forman parte del sistema Pecora-Deck 800:

- Pecora-Deck 802: capa base
- Pecora-Deck 804: capa intermedia
- Pecora-Deck 806: capa superior
- Pecora-Deck 806TXTR: capa superior de agregado integral
- Imprimador P-801-VOC
- Imprimador P-808
- Aditivo de imprimador (SPA) Pecora-Deck
- Acelerador 855

Aplicación:

Las instrucciones de aplicación para cada tipo de uso están disponibles en los Servicios Técnicos de Pecora o en www.pecora.com.

Limpieza: Quite los recubrimientos húmedos de las herramientas y los equipos con aguarrás mineral. Raspe o lije para quitar el material seco. (Precaución: el aguarrás mineral es inflamable y tóxico.

EMBALAJE

- Envases de 5 galones (18.92 litros)

COLOR

- Gris medio

Siga las instrucciones de seguridad del fabricante).

Vida útil en almacenaje: 12 meses a partir de la fecha de fabricación cuando se almacenan en los cartuchos originales sin abrir a temperaturas inferiores a 80 °F (27 °C).

Precauciones: Use con suficiente ventilación o utilice un respirador de protección apropiado aprobado por NIOSH. El contacto con el revestimiento no curado o con los vapores que se generan durante la curación puede producir una irritación en el tracto respiratorio. El contacto con la piel o los ojos puede causar irritación o reacción alérgica. Evite el contacto y lávese por completo después de manipular el producto. Puede ser nocivo si es ingerido.

Consulte la hoja de datos de seguridad de materiales (SDS) para obtener más información. En caso de contacto con los ojos, enjuague de inmediato con agua limpia durante 15 minutos como mínimo mientras mantiene abiertos los párpados. Busque atención médica. Lave bien la piel con agua y jabón. Si se produce irritación y si esta persiste, busque atención médica. Si se inhala, salga a respirar aire fresco. Si tiene problemas al respirar, busque atención médica de inmediato. En caso de ingestión, no induzca el vómito. Si está consciente, beba 2 o 3 vasos de agua. Busque atención médica.

RANGOS DE COBERTURA: PIES CUADRADOS POR GALÓN

Circulación de peatones	Circulación de peatones para trabajo pesado	Circulación de vehículos
n/d	110	11w0

PROPIEDADES FÍSICAS COMUNES

Propiedad de la prueba	Económico	Procedimiento de prueba
Contenido de sólidos (% por peso)	80	ASTM C1353
Dureza de orilla A	80±5	ASTM D2240
Resistencia a la tensión	2100 psi	ASTM D412
Elongación	400%	ASTM D412
Resistencia a las rasgaduras	200±50 lb/pulg.	ASTM D1004
Flexibilidad a baja temperatura	-65 °F	ASTM D522
Contenido de COV: 802	97	ASTM D3960
Permeabilidad al agua (gr/h/pies ²)	0.0039	ASTM D1653

Pecora-Deck 804

Capa intermedia



ESPECIFICACIONES
FICHA DE DATOS

**SOLO PARA USO PROFESIONAL.
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE
LOS NIÑOS.**

DISPONIBILIDAD Y COSTO

Los productos Pecora están disponibles en distribuidores de existencias en todo el país. Para obtener el nombre y el número de teléfono de su representante más cercano, llame al número que figura a continuación o visite nuestro sitio web en www.pecora.com.

GARANTÍA

Pecora Corporation garantiza que sus productos están libres de defectos. Bajo esta garantía, proporcionaremos, sin cargo, materiales de reemplazo o reembolsaremos el precio de compra de cualquier producto que se demuestre que está defectuoso cuando se use estrictamente de acuerdo con nuestras recomendaciones publicadas y en aplicaciones que consideremos adecuadas para este producto. La determinación de elegibilidad para esta garantía o la elección de la solución disponible bajo esta garantía se hará a nuestro exclusivo criterio y cualquier decisión que tome Pecora Corporation será definitiva. Esta garantía reemplaza a todas y cada una de las demás garantías, expresas o implícitas, incluidas, entre otras, una garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito en particular, y en ningún caso, Pecora será responsable por daños que no sean los expresamente establecidos en esta garantía, incluidos, entre otros, daños incidentales o consecuentes.

SERVICIOS TÉCNICOS

Los representantes locales de Pecora están disponibles para ayudarlo a seleccionar un producto adecuado y brindarle instrucciones de aplicación en el lugar, o para realizar inspecciones en el lugar de trabajo. Para obtener más información y ayuda, llame a nuestro Departamento de servicio técnico al 215-723-6051 o al 800-523-6688.

SISTEMAS DE REGISTRO

Designación CSI MasterFormat®:

- 07 18 00 Revestimientos para tráfico

CONDADO DE MIAMI-DADE
APROBADO



Pecora es miembro de y respalda a: SWRI, CSI, AIA, ICRI, ABAA, USGBC, IPI. Los productos Pecora se fabrican con orgullo en Estados Unidos.

165 Wambold Road, Harleysville, PA 19438 | 800.523.6688 | pecora.com

